

品 番		1H29-WRF
品質項目		No.307
引張試験	引張強さ(MPa)	26.5
	伸び(%)	360
	100%モジュラス(MPa)	15.9
加熱後引張試験 136°C × 168H	引張強さの残率(%)	96
	伸びの残率(%)	94
加熱変形率(%)		13
耐寒性(°C)		-22
熱安定性(時間)		5.0
体積抵抗率	30°C ± 0.5°C (Ω cm)	1.5 × 10 ¹⁵
耐油性 70°C × 4H	引張強さの残率(%)	95
	伸びの残率(%)	99
JIS硬度(23°C)		91
比重(23°C)		1.30
酸素指数		28.5
用途		NFPA79-2007 QMTT2.E337362 リコグニッション認定品 UL 83 UL 1063 THHW、THW、TW、MTW対応
特長		Color: All Oil Res[#]: I (IRM902 100°C × 96H) Oil Res[#]: II (IRM902 75°C × 1440H) VW-1 CT Use[#]

試験方法JIS K 6723準拠

※上記の数値は代表値であり保証値ではありません